



LITOLAST

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА (ГИДРОФОБИЗАТОР) ДЛЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ

Характеристики

Готовая к использованию водоотталкивающая пропитка на основе силана/силоксана, не содержит растворителей.

Обработка поверхности составом **LITOLAST**:

- не влияет на паропроницаемость обработанной поверхности;
- существенно повышает водостойкость обработанных межплиточных швов;
- повышенная устойчивость к щёлочи и ультрафиолетовому излучению;
- препятствует образованию высолов, плесени и грибка на обработанной поверхности;
- не изменяет цвет обработанной поверхности;
- препятствует загрязнению обработанной поверхности;
- экологически безопасна.

Области применения

- Для внутренних и наружных работ.
- Для защитной водоотталкивающей обработки межплиточных швов, затёртых цементными затирками, а также таких поверхностей, как искусственный облицовочный камень, облицовочный кирпич, монолитные и сборные бетонные конструкции, цементные штукатурки и др.
- Для защитной обработки межплиточных швов, затёртых цементными затирками от загрязнения в процессе эксплуатации, а также против образования высолов, плесени, лишайников.
- Для гидрофобизации цементных швов плиточных облицовок, подверженных периодическому или постоянному увлажнению (в туалетах, в ванных комнатах, в душевых, кухнях, на балконах, террасах, фасадах и т. д.).

Инструкция по применению

Обрабатываемые поверхности или межплиточные швы должны быть плотными, сухими и чистыми, без «гремящих» участков, обезжиренными, очищенными от воска, краски и всего того, что может препятствовать впитыванию **LITOLAST**. Участки поверхности, покрытые, лишайниками, плесенью или поражённые грибком следует очистить механическим путём. Непрочные, «гремящие» и осыпающиеся участки поверхности удалить, а затем отремонтировать и высушить. Трещины шириной более 0,3 мм рекомендуется предварительно затереть. Поверхности, увлажнённые в процессе очистки, либо после дождей, необходимо просушить в течение нескольких дней.

После затирки межплиточных швов должно пройти не менее 7 дней. На момент нанесения поверхности должна быть, по возможности, не нагретой и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой или бумагой для предотвращения загрязнения и попадания **LITOLAST**.

Меры предосторожности

При работе соблюдать меры индивидуальной защиты. При попадании на кожу или глаза промыть большим количеством воды. Хранить в местах недоступных для детей.

Нанесение

LITOLAST наносится на сухую поверхность с помощью валика, кисти или распылением до полного пропитывания поверхности. На межплиточные швы **LITOLAST** наносится тонкой кисточкой. При нанесении не оставлять луж!

Для увеличения глубины пропитки рекомендуется наносить **LITOLAST** несколько раз, методом «влажным по влажному», до полного насыщения заполняющей шов затирки или обрабатываемой поверхности. Показателем полного насыщения является невысыхающая влажная поверхность шва или обработанной поверхности.

В случае, если обрабатываемая поверхность имеет большую впитывающую способность, рекомендуется проводить контрольное нанесение для оценки расхода **LITOLAST**.

Водоотталкивающие свойства продукта проявляются полностью через 24 часа после нанесения.

Рекомендации

- Перед использованием взбалтывать.
- При обработке межплиточных швов необходимо с помощью сухой ткани удалить с поверхности плитки возможные остатки **LITOLAST**, до момента их полного высыхания.
- Инструменты сразу после работы следует вымыть водой.
- Не рекомендуется использовать **LITOLAST** для водоотталкивающей обработки гипсовых оснований.
- При использовании, температура воздуха, основания и **LITOLAST** должна быть от +5°C до +35°C.
- Не использовать **LITOLAST** в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Исключить хранение **LITOLAST** в канистрах под открытым солнцем и в жарких помещениях.
- Не допускать замораживания.



Обработка кирпичной кладки водоотталкивающим составом **LITOLAST**.

Региональный представитель

Техническая информация

Внешний вид	жидкость
Цвет и запах	белый
Активное вещество	силан/силоксан
Сухой остаток	не менее 0,8%
Вязкость	10 – 30 мПа·с
Ph	6,5 – 7,5
Нанесение	кистью или валиком
Рабочая температура	от +5°C до +35°C
Время высыхания	24 часа при t +23°C
Расход	0,3 – 1 кг/м ² в зависимости от впитываемости поверхности
Срок и условия хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Упаковка

Флакон 500 г. Стандартная палета: 1152 флакона, нетто 576 кг
Канистра 10 кг. Стандартная палета: 60 канистр, нетто 600 кг
Канистра 20 кг. Стандартная палета: 30 канистр, нетто 600 кг



Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель оставляет за собой право совершенствовать состав продукции, вследствие чего некоторые её свойства могут незначительно отличаться от вышеуказанных. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т. к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции **LITOKOL**, обращайтесь в сервисную техническую службу **LITOKOL**.

Произведено в РФ на дочернем предприятии **LITOKOL S.p.A. (Италия)**
ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» (ООО «НКСС»)
142410, Московская обл. г. Ногинск, ул. Бетонная, дом 1

ООО «ЛИТОКОЛ»
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот»,
д. 6, стр. 1, 8 этаж
тел. (495) 380-2233, факс (495) 780-3525
litokol@litokol.ru, www.litokol.ru
© - Зарегистрированная торговая марка

строительные смеси с 1968г.
LITOKOL
ИСКУССТВО УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ